

# M 440

## Багатофункціональний 2К поліуретановий клей

M 440 – багатофункціональний 2-компонентний поліуретановий клей для приклеювання практично всіх видів паркету, ламінату, дерев'яних блоків, ПВХ-покриттів та гумових панелей на поглинаючі та непоглинаючі основи.  
Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

### Властивості

- ❖ Багатофункціональний клей для паркету та еластичних покриттів
- ❖ Ідеально підходить для приклеювання масивних та чутливих до вологи підлогових покриттів
- ❖ Для місць з постійними навантаженнями
- ❖ Особливо підходить для критичних основ
- ❖ Висока волого- та атмосферостійкість
- ❖ Підходить для підлог з підігрівом

### Області застосування

Для приклеювання:

- ❖ паркету
- ❖ ламінату
- ❖ дерев'яних блоків
- ❖ ПВХ-покриттів
- ❖ гумових панелей
- ❖ кварцвінілових плит

а також багатьох видів зовнішніх покриттів.

### Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ суха, чиста та непромерзла
- ❖ міцна, без тріщин
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Розсипчасті, м'які або погано зв'язані частини основи, а також будь-які відшарування необхідно видалити.

За необхідності вирівняти основу відповідними вирівнювальними сумішами MS.

### Технічні дані

склад матеріалу	2-компонентна система на основі поліуретанової смоли
колір	бежевий
пакування	пластикове відро 14 кг
зберігання	в прохолодному сухому місці не менше 9 місяців у закритій заводській упаковці, уникаючи замерзання
густина	~ 1,6 кг/л
пропорції замішування	комп. А : комп. В 9 : 1
робочий час	~ 30 хв
відкритий час	~ 30 хв
<b>можливість пересування:</b> паркет інші покриття	через ~ 24 год через ~ 8 год
можливість повного навантаження	через ~ 72 год
можливість подальшої обробки поверхні	≥ 24 год
<b>витрата:</b> шпатель А2 шпатель А3 шпатель В3 шпатель В11	~ 300 г/м <sup>2</sup> ~ 600 г/м <sup>2</sup> ~ 800-1100 г/м <sup>2</sup> ~ 1000-1300 г/м <sup>2</sup>
температура застосування та поверхні	від + 10 °С до + 30 °С

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі +21 °С ±2 °С та відносній вологості повітря 50 %. Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та висихання.

# M 440

## Багатофункціональний 2К поліуретановий клей

### Застосування

- ❖ додати компонент В до компонента А та перемішати за допомогою міксера на низьких обертах не менше 3 хв.
- ❖ для уникнення помилок при змішуванні перелити М 440 у чистий контейнер (ретельно очистивши залишки) і знову перемішати
- ❖ залежно від типу покриття нанести клей відповідним зубчатим шпателем
- ❖ наносити клей необхідно на площу, яку можна покрити в межах відкритого часу клею
- ❖ необхідно стежити за достатнім змочуванням нижньої сторони покриття під час роботи та уникати склеювання країв
- ❖ також потрібно дотримуватися достатньої відстані до виступаючих елементів, що відповідає вимогам покриття

Важливо дотримуватися пропорції змішування, зазначеної в інструкції.

### Важливі вказівки

Відра мають бути захищені від температури > 40 °С і прямих сонячних променів.

Усі матеріали для підлогових покриттів попередньо піддаються акліматизації відповідно до вимог виробників.

М 440 розроблено виключно для комерційних користувачів.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті [www.mc-masters.com.ua](http://www.mc-masters.com.ua).

**Важливе зауваження:** Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: [www.mc-masters.ua](http://www.mc-masters.ua)  
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна